



MT400

سیستم MT400 مناسب کفش های ایمنی ، کفش های چرم ، کفش ورزشی

جزئی پلی استر پلی ال MPoly 400:

جزئی ایزوسیانات mayanate 4880:

مخصوص سیستم ۳ جزئی mayacat ۲: جزئی کاتالیست

مشخصات مواد اولیه :

ایزوسیانات	پلی استر پلی ال	خواص
نیمه شفاف	شفاف	ظاهر ماده
۱۲ - ۲۴ ساعت	۱۲	شرایط گرم خانه ۷۵ درجه سانتی گراد
۱۵۰۰±۴۰۰ میلی پاسکال بر ثانیه	۵۰±۴۰۰ میلی پاسکال بر ثانیه	ویسکوزیته
۳۵ - ۴۰ درجه سانتی گراد	۴۵ - ۴۰ درجه سانتی گراد	دمای تانک مواد
۲ ± ۸۲	۱۰۰	درصد واکنش مواد
۶ ماه پس از تولید	۱۲ ماه پس از تولید	تاریخ انقضا

مشخصات واکنش و شرایط تولید :

واحد اندازه گیری	مقدار	ویژگی
ثانیه	±۲۹	زمان کرمی شدن
گرم بر سانتی متر مکعب	±۰,۰۱۰,۲۷	دانسیته آزاد
ثانیه	۱۰ ± ۲۳۰	زمان قالب
درجه سانتی گراد	۵۵-۶۰	دمای قالب

مشخصات محصول :

واحد اندازه گیری		ویژگی
گرم بر سانتی متر مکعب	۰,۰۵ ± ۰,۵۰	دانسیته پیشنهادی قالب
SHORE A	±۵ ۵۰	سختی
	±۲۰ ۳۷۰	الونگیشن